



Elasto'ROUTE

DESCRIPTION

- Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume pour surfaces en bitume et en béton.

UTILISATIONS

- Nids de poule, trous, tranchées, remise en état de la voirie en général .

PERFORMANCES

- Produit prêt à poser longue conservation.
- Séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation.
- N'adhère pas aux pneus des voitures.
- Ne craint pas les cycles gel / dégel, ni le sel de déneigement.
- Peut s'appliquer sur surfaces humides.
- Faible odeur.

MISE EN OEUVRE

- Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher ; si possible, faire des angles droits et un décaissement régulier compris entre 3 et 5 cm.
- Verser le produit dans le trou en débordant d'un centimètre.
- Egaliser avec une pelle ou un râteau.
- Compacter à l'aide d'un rouleau, d'une plaque vibrante ou d'une dame.

TEINTES

- Noir.
- Rouge Oxyde.

CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 25 kg.
- Couvercle noir : enrobé noir.
- Couvercle rouge : enrobé rouge oxyde.
- Palette houscée de 40 seaux.



DONNÉES TECHNIQUES

- Emulsion de bitume.
- Grade bitume : 70/100.
- pH : 2,2 à 2,6.
- Granulométrie : 0/4, 0/6, 0/8, 0/10.
- Densité : 1,6 à 1,9 (non compacté) / 2 à 2,3 (compacté).
- Consommation : 20 kg/m² sur 1 cm d'épaisseur.
- Cov < 1% (Noir).
- Cov < 1,2% (Rouge).

STATUT RÉGLEMENTAIRE

- Code douanier 2715 000 00.
- Conforme à la norme XP 18-545 (Granulats).
- Conforme aux normes EN 12697-1 (Teneur en liant) et EN12697-2 (Détermination de la granulométrie).
- Etiquetage: aucun.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 5°C et 25°C.
- Conservation : 2 ans.

